LANCO-TEX P 900

Product Images

Additional Information

Fibre Type of the Base Fabric	PES
Resistance to damage by flexing - DIN 53359 A	100.000 x no cracks
Tear Resistance DIN 53363	DIN 53363
Temperature ranges for use	-30 +70°C
min. Extreme temperatures DIN EN 1876	DIN EN 1876
Tensile Strength DIN EN ISO 1421	DIN EN ISO 1421
Top Coat	PVC
Fibre Type of the Base Fabric DIN ISO 2076	DIN ISO 2076
Weave Style DIN ISO 9354	Plain weave 1/1
Total Mass per Unit Area	>651 g/m2
Total Mass per Unit Area DIN EN ISO 2286-2	DIN EN ISO 2286-2
Colour Fastness	>7
Flame Retardant	Yes
Tear Resistance Warp	600 N
Tear Resistance Weft	530 N
Tensile Strength Warp	4300 N/5cm
Tensile Strength Weft	4000 N/5cm
Total Mass per Unit Area	900 g/m2
Fungicide finish	No
Adhesion EN ISO 2411 Warp	130 N/5cm
Base Coat	PVC
Coating	both sides
Burning behaviour - Test Standard	NF P 92-503 M2, DIN 4102 B1, DIN 75200 Burning speed <100 mm/min
Adhesion EN ISO 2411 Weft	130 N/cm